## 12.6. Marmorino Floor Unico

Марморино Уницо је једнокомпонентна акрилна смола на бази воде са веома ниском емисијом лако испарљивих органских једињења, без растварача, не садржи ни бисфеноле, ни цемент, ни деривате. Под се изводи као монолитан (може и без фуга) са холкелом на споју са зидом.
Предвиђен је да се угради преко следећих подлога: бетонске подлоге завршно обрађене заглађеном цементном кошуљицом или равнајућим слојем на бази цемента, подлога од ливеног тераца или плочица.
Подлогу треба припремити тако што све нестабилне делове треба учврстити и одстранити све делове који нису у равни потом пребрусити целу површину
Пукотине и фуге (када се ради преко плочица) попунити са производом Fondo Floor Epox који се меша са кварцним песком 0,3-0,9 у односу 1:8 уз претходно наношење производа Primer Unico који је растворен у води у односу 1:1. Ако је подлога изузетно неравна аплицирати и слој за нивелисање.
Тако равну површину после 12 сати пребрусити, нанети прајмер Primer Unico и развући мрежицу од стаклених влакана од 70gr. Шпатулом развући по читавој површини производ Fondo Floor Epox помешан са 100-120% кварца 04S.
На још увек влажан производ посути тај исти кварц док се не засити.
На припремљену подлогу нанети MARMORINO FLOOR UNICO глатком челичном или пластичном шпатулом у два наноса. Између слојева брусити површину са брусним папиром гранулације 120. Након комплетног сушења (20/24 сата) на температури од 20°C, поново брусити површину. Након овако обрађене површине нанети завршни лак у два наноса Finitura Floor Opaca (полу мат) као заштитни површински слој а како би се побољшале карактеристике отпорности на гребање.
Укупна дебљина свих слојева 3-4mm. Тон по избору у складу са РАЛ картом.